# RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 000215460



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Murano* | 09.05.2025 | | | | |
| *Conferma/Confirmation* | Vostra mail di conferma del 30.01.2024 | | | | |
| *Richiedente/Proposer* | **VETRERIA CARUSO S.R.L.**<br>VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 7<br>80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA | | | | |
| *Campione/Sample* | Vetro stratificato di sicurezza | | | | |
| *Contrassegnato/Labeled* | 6T46T | | | | |
| *Campionato da/Sampled by* | Cliente | | | | |
| *Ricevuto il/Received* | 25.03.2025 | *tramite/by* | CORRIERE GENERICO | | |
| *Prova eseguita presso/Test carried out in* | Marghera | *dal/from* | 31.03.2025 | *al/to* | 04.04.2025 |

## UNI EN 12600:2004 - Vetro per edilizia - Metodo della prova di impatto e classificazione per il vetro piano Prova del pendolo

Azienda richiedente: VETRERIA CARUSO S.r.l.(•)
Sito produttivo: Via C.A. DALLA CHIESA 13(•)
Nome del prodotto dichiarato: 6T46T(•)
Tipologia di prodotto: vetro stratificato di sicurezza (UNI EN ISO 12543-2:2022).
Tipo di intercalare: Etilenvinilacetato (EVA) (•) UNI EN 14449:2005.
Subtipo: REVA BF EXTRA-CLEAR – colore: Trasparente(•)
Campionamento: a cura del Produttore
Data di campionamento: 01.03.2025(•);
linea di produzione: BOTTERO BKM – BOVONE ELB102 – MAZZAROPPI TP160 – RCN LAMMY 2(•)
Incaricati della prova: GianLuca Negri, Fabrizio Comiati.
Prova eseguita: presso i nostri laboratori di Marghera.

Su 4 campioni di vetro piano di sicurezza stratificato, così come ricevuti, aventi uno spessore nominale di 13,52 mm(•) e composizione dichiarata 6 mm Optifloat Clear / 1.52 mm EVA / 6 mm Optifloat Clear(•), è stata eseguita la prova di impatto descritta al punto 5 della Norma UNI EN 12600:2004.

(•) *informazioni fornite dal Cliente*

## RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 000215460



**Superficie di impatto**: vetro Optifloat clear 6mm

| Campione n. | Spessore (mm) | Dimensioni (mm) | Altezza di caduta (mm) | Rottura | Modo di rottura▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,75 | 1938 x 876 | 190 | NO | / |
| 2 | 12,77 | 1938 x 876 | 190 | NO | / |
| 3 | 12,72 | 1938 x 876 | 190 | NO | / |
| 4 | 12,75 | 1938 x 876 | 190 | NO | / |
| 1 | 12,75 | 1938 x 876 | 450 | NO | / |
| 2 | 12,77 | 1938 x 876 | 450 | NO | / |
| 3 | 12,72 | 1938 x 876 | 450 | NO | / |
| 4 | 12,75 | 1938 x 876 | 450 | NO | / |
| 1 | 12,75 | 1938 x 876 | 1200 | NO | Tipo B |
| 2 | 12,77 | 1938 x 876 | 1200 | NO | Tipo B |
| 3 | 12,72 | 1938 x 876 | 1200 | NO | Tipo B |
| 4 | 12,75 | 1938 x 876 | 1200 | NO | Tipo B |

▲ *Determinato come in Appendice C (UNI EN 12600:2004)*

# CLASSE ASSEGNATA: 1(B)1

La prova è stata eseguita con apparecchiatura calibrata in conformità alla Norma UNI EN 12600:2004, Appendice B.
Data ultima calibrazione: 16/04/2024

--- FINE DEL RAPPORTO DI PROVA ---

*I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione esaminato, così come ricevuto, salvo diversamente specificato. Il laboratorio non è responsabile delle informazioni fornite dal cliente ed esplicitate come tali nel testo del rapporto di prova e di quelle riportate nel contrassegno. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente, eventuali dichiarazioni di conformità si basano sul confronto tra i risultati e i valori di riferimento, senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo nostra autorizzazione scritta.*

L'INCARICATO DELLA PROVA
Maurina Stefano

IL DIRETTORE DEI LABORATORI
Dr. Nicola Favaro

digitally signed by Nicola Favaro according to current legislation
certificate issued by INFOCAMERE QES, N. 7420106003789247