RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 000215462

Murano	09.05.2025				
Conferma/Confirmation	Vostra mail di conferma del 30.01.2024				
Richiedente/Proposer	**VETRERIA CARUSO S.R.L.** VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 7 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA				
Campione/Sample	Vetro stratificato di sicurezza				
Contrassegnato/Labeled	8T48T				
Campionato da/Sampled by	Cliente				
Ricevuto il/Received	25.03.2025	*tramite/by*	CORRIERE GENERICO		
Prova eseguita presso/Test carried out in	Marghera	*dal/from*	31.03.2025	*al/to*	04.04.2025

UNI EN 12600:2004 - Vetro per edilizia - Metodo della prova di impatto e classificazione per il vetro piano Prova del pendolo

Azienda richiedente: VETRERIA CARUSO S.r.l.(•)
Sito produttivo: Via C.A. DALLA CHIESA 13(•)
Nome del prodotto dichiarato: 8T48T(•)
Tipologia di prodotto: vetro stratificato di sicurezza (UNI EN ISO 12543-2:2022).
Tipo di intercalare: Etilenvinilacetato (EVA) (•) UNI EN 14449:2005.
Subtipo: REVA BF EXTRA-CLEAR – colore: Trasparente(•)
Campionamento: a cura del Produttore
Data di campionamento: 01.03.2025(•);
linea di produzione: BOTTERO BKM – BOVONE ELB102 – MAZZAROPPI TP160 – RCN LAMMY 2(•)
Incaricati della prova: GianLuca Negri, Fabrizio Comiati.
Prova eseguita: presso i nostri laboratori di Marghera.

Su 4 campioni di vetro piano di sicurezza stratificato, così come ricevuti, aventi uno spessore nominale di 17,52 mm(•) e composizione dichiarata 8 mm Optifloat Clear / 1.52 mm EVA / 8 mm Optifloat Clear(•), è stata eseguita la prova di impatto descritta al punto 5 della Norma UNI EN 12600:2004.

(•) *informazioni fornite dal Cliente*

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 000215462

Superficie di impatto: vetro Optifloat clear 8mm

Campione n.	Spessore (mm)	Dimensioni (mm)	Altezza di caduta (mm)	Rottura	Modo di rottura▲
1	16,81	1938 x 876	190	NO	/
2	16,79	1938 x 876	190	NO	/
3	16,68	1938 x 876	190	NO	/
4	16,74	1938 x 876	190	NO	/
1	16,81	1938 x 876	450	NO	/
2	16,79	1938 x 876	450	NO	/
3	16,68	1938 x 876	450	NO	/
4	16,74	1938 x 876	450	NO	/
1	16,81	1938 x 876	1200	NO	Tipo B
2	16,79	1938 x 876	1200	NO	Tipo B
3	16,68	1938 x 876	1200	NO	Tipo B
4	16,74	1938 x 876	1200	NO	Tipo B

▲ *Determinato come in Appendice C (UNI EN 12600:2004)*

CLASSE ASSEGNATA: 1(B)1

La prova è stata eseguita con apparecchiatura calibrata in conformità alla Norma UNI EN 12600:2004, Appendice B.
Data ultima calibrazione: 16/04/2024

--- FINE DEL RAPPORTO DI PROVA ---

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione esaminato, così come ricevuto, salvo diversamente specificato. Il laboratorio non è responsabile delle informazioni fornite dal cliente ed esplicitate come tali nel testo del rapporto di prova e di quelle riportate nel contrassegno. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente, eventuali dichiarazioni di conformità si basano sul confronto tra i risultati e i valori di riferimento, senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo nostra autorizzazione scritta.

L'INCARICATO DELLA PROVA
Maurina Stefano

IL DIRETTORE DEI LABORATORI
Dr. Nicola Favaro

digitally signed by Nicola Favaro according to current legislation
certificate issued by INFOCAMERE QES, N. 7420106003789247